SHERWIN-WILLIAMS

Karta Techniczna

INVER SpA con unico socio
Via di Corticella, 205 - Bologna ITALY

Data Wydruku: 18/3/2022

Produkt 53636

PE/P/M 30GL BROWN RAL 8004
Seria 123

Wlasciwosci	
Rodzaj farby	POLYESTER
Ciezar Wlasciwy (Teoretyczny) (Kg/l)	1,39 ± 0,05
Wydajnosc Teoretyczna @ 1 µm DFT m²/kg	722

Dane Techniczne	
Wlasciwosci Powloki	**Zakres/Wartosc**
Zalecana grubosc powloki	60 - 80 micron
Polysk (60 stopni)	25 - 35
Test uderzeniowy odwrócony (cm/kg)	25
Sposób utwardzania	min: 180 °C @ 20' to 35' max: 200 °C @ 10' to 15'
Aplikacja	Do stosowania na liniach z aplikacja elektrostatyczna automatycznych lub recznych. W przypadku stosowania aplikacji tribo prosze o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia do malowania musi byc oczyszczona z olejów, smarów oraz rdzy. Dla otrzymania optymalnych wlasciwosci powloki zaleca sie dobre jakosciowo przygotowanie powierzchni.
Podloze	Do stosowania na podloza stalowe.
Certyfikaty	152 f P-0587
Wersja	001 00

Przed uzyciem wyrobu nalezy dokladnie zapoznac sie z etykieta produktu i karta charakterystyki (SDS) w celu uzyskania informacji dotyczacych bezpieczenstwa i srodków ostroznosci. Aby uzyskac Arkusz Danych Srodowiskowych (EDS)lub Karte Bezpieczenstwa(SDS) skontaktuj sie z lokalnym oddzialem Sherwin-Williams lub www.PaintDocs.Com. Wszelkie pytania lub komentarze prosimy kierowac do lokalnego oddzialu Sherwin-Williams. Uwaga: Wszystkie zakupy produktów od Sherwin-Williams podlegaja wylacznie warunkom sprzedazy Sherwin-Williams, które mozna znalezc na stronie www.Sherwin.Com. Prosimy o zapoznanie sie z tymi warunkami przed zakupem produktów. Sherwin-Williams gwarantuje, ze produkt jest wolny od wad produkcyjnych zgodnie z procedurami kontroli jakosci Sherwin-Williams. Z wyjatkiem poprzedniego zdania, ze wzgledu na czynniki, na które Sherwin-Williams nie ma wplywu, w tym wybór podloza oraz obsluge klienta, przygotowanie i aplikacje, Sherwin-Williams nie moze udzielac zadnych innych gwarancji zwiazanych z produktem lub dzialaniem produktu . SHERWIN-WILLIAMS ZRZEKA SIE WSZELKICH GWARANCJI, WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIEDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Odpowiedzialnosc za produkty, co do których udowodniono, ze zostaly wyprodukowane wadliwie, bedzie ograniczona wylacznie do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu ceny zakupu zaplaconej za wadliwy produkt, zgodnie z ustaleniami Sherwin-Williams. W zadnym wypadku firma Sherwin-Williams nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, utracone zyski lub szkody karne wynikajace z jakiejkolwiek przyczyny.