

## Produkt 55614

PE/P/M 30GL BLUE RAL 5010

Seria 123

Wlasciwosci	
Rodzaj farby	POLYESTER
Ciezar Wlasciwy (Teoretyczny) (Kg/l)	1,37 ± 0,05
Wydajnosć Teoretyczna @ 1 µm DFT m²/kg	731
Dane Techniczne	
Wlasciwosci Powloki	Zakres/Wartosc
Zalecana grubosc powloki	60 - 80 micron
Polysk (60 stopni)	25 - 35
Test uderzeniowy odwrócony (cm/kg)	25
<b>Sposób utwardzania</b>	min: 180 °C @ 20' to 35' max: 200 °C @ 10' to 15'
<b>Aplikacja</b>	Do stosowania na liniach z aplikacja elektrostatyczna automatycznych lub recznych. W przypadku stosowania aplikacji tribo prosze o kontakt z przedstawicielem handlowym.
<b>Przygotowanie powierzchni</b>	Powierzchnia do malowania musi byc oczyszczona z olejów, smarów oraz rdzy. Dla otrzymania optymalnych wlasciwosci powloki zaleca sie dobre jakosciowo przygotowanie powierzchni.
<b>Podloze</b>	Do stosowania na podloza stalowe.
<b>Certyfikaty</b>	152 f P-0587
<b>Wersja</b>	001 00

Przed użyciem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z etykietą produktu i karta charakterystyki (SDS) w celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa i środków ostrożności. Aby uzyskać Arkusz Danych Środowiskowych (EDS) lub Kartę Bezpieczeństwa (SDS) skontaktuj się z lokalnym oddziałem Sherwin-Williams lub [www.PaintDocs.Com](http://www.PaintDocs.Com). Wszelkie pytania lub komentarze prosimy kierować do lokalnego oddziału Sherwin-Williams. Uwaga: Wszystkie zakupy produktów od Sherwin-Williams podlegają wyłącznie warunkom sprzedaży Sherwin-Williams, które można znaleźć na stronie [www.Sherwin.Com](http://www.Sherwin.Com). Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed zakupem produktów. Sherwin-Williams gwarantuje, że produkt jest wolny od wad produkcyjnych zgodnie z procedurami kontroli jakości Sherwin-Williams. Z wyjątkiem poprzedniego zdania, ze względu na czynniki, na które Sherwin-Williams nie ma wpływu, w tym wybór podłoża oraz obsługa klienta, przygotowanie i aplikacje, Sherwin-Williams nie może udzielać żadnych innych gwarancji związanych z produktem lub działaniem produktu. SHERWIN-WILLIAMS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Odpowiedzialność za produkty, co do których udowodniono, że zostały wyprodukowane wadliwie, będzie ograniczona wyłącznie do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu ceny zakupu zapłaconej za wadliwy produkt, zgodnie z ustaleniami Sherwin-Williams. W żadnym wypadku firma Sherwin-Williams nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, utracone zyski lub szkody karne wynikające z jakiegokolwiek przyczyny.